

LABRADOR DUNKEL



Syenit

Larvikit

Alter: Perm

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,75 t/m³

Druckfestigkeit:

150-180 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Interferenzfarben, nach Beleuchtung und Richtung wechselnd, SchwarzGrobkörnig

Fundort:

Skallist+Klastad/ Tjølling/Lar
Norwegen

Handelsnamen:

LABRADOR DUNKEL, LABRADOR EMERALD PEARL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

30.2

INSK Nummer alt:

4.1.6

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,2-0,3 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2021 natursteinonline.de