


## BLANCO CRISTAL



### Granit

Leukogranit

**Alter:** Oberkarbon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,61 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

145 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

14,5 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Mittelkörnig

**Fundort:**

Cadalso de los Vidrios / w' Madrid  
Spanien

**Handelsnamen:**

BLANCO CRISTAL, BIANCO CRISTAL

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

9.4

**INSK Nummer alt:**

2.4.36

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,26 Gew.-%