

Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

BLUE EYES



Anorthosit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,69 t/m³

Druckfestigkeit:

225 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

22,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Interferenzfarben, nach Beleuchtung und Richtung wechselnd, Graubraun, BlauMittelkörnig

Fundort:

Paul Island/Nain/Labrador
Kanada

Handelsnamen:

BLUE EYES

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

30.6

INSK Nummer alt:

4.4.31

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,18 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2021 natursteinonline.de