


SHIVAKASHI



Migmatit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,74-2,77 t/m³

Druckfestigkeit:

158-161 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12,6-13,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Hellgrau, RotbraunFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Virudhunagar / Salem / Tamil Nadu
Indien

Handelsnamen:

SHIVAKASHI, JUPA ROSE, IVORY BROWN, SHIVA GOLD

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

52.9

INSK Nummer alt:

4.6.38

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,24-0,27 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2019 natursteinonline.de