

G684



Basalt

Basanit, mit Nephelin und Olivin

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,96 t/m³

Druckfestigkeit:

203 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

24,9 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Feinkörnig

Fundort:

Fuding / Prov. Fujian
China

Handelsnamen:

G684, BLACK FUDING, GBK 008, BLACK BEAUTY, FUJIAN
BLACK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

36.8

INSK Nummer alt:

5.2.22

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,30 Gew.-%