

IMPALA DUNKEL



Gabbro

Norit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,99 t/m³

Druckfestigkeit:

265 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

22 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Mittelkörnig

Fundort:

Bosspruit/ Rustenburg
Republik Südafrika

Handelsnamen:

IMPALA DUNKEL, ASTOR, AFRIKA-SCHWARZ, NERO IMPALA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

27.2

INSK Nummer alt:

4.4.2

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,03 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,55 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2019 natursteinonline.de