

## BIANCO SARDO



### Granit

**Alter:** Karbon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,59 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

162 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

161 MPa

**Biegefestigkeit:**

14,2 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau, weiß/hellMittel- bis grobkörnig

**Fundort:**

Ale dei Sardi, Ozieri / Buddoso / Tempio Pausania  
Italien

**Handelsnamen:**

BIANCO SARDO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

10.5

**INSK Nummer alt:**

2.3.14

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen  
Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,58 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,78 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de