

SEFFERN



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,19 t/m³

Druckfestigkeit:

73 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,2 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Feinkörnig

Fundort:

Seffern/ Bitburg

Deutschland

Handelsnamen:

SEFFERN, Roter Eifelsandstein

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

90.19

INSK Nummer alt:

6.3.31

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

11,17 Gew.-%