

# Naturstein

NATURSTEINONLINE.DE

## DOLIT



### Marmor

Dolomitmarmor

**Alter:** Unterkreide

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,834 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

151,9 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

9,7 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau, weiß/hellfeinkörnig

**Fundort:**

Pighes / Drama  
Griechenland

**Handelsnamen:**

DOLIT, PIGHES, PIGES

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

83.18

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,20 Gew.-%

Copyright 2024 natursteinonline.de