

LABRADOR HELL



Syenit

Larvikit

Alter: Perm

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,77 t/m³

Druckfestigkeit:

166-227 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12,0-14,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Interferenzfarben, nach Beleuchtung und Richtung wechselnd, Blaugraumittel- bis grobkörnig

Fundort:

Twedalen/ Larvik
Norwegen

Handelsnamen:

LABRADOR HELL, BLUE PEARL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

30.1

INSK Nummer alt:

4.1.5

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,09 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,56 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de