

WARTOWICE



Sandstein

Alter: Oberkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,96 t/m³

Druckfestigkeit:

45,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,4 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Mittelkörnig

Fundort:

Wartowice / Bolesławiec / Wrocław (b. Bunzlau, Schlesien)
Polen

Handelsnamen:

WARTOWICE, WARTA, ALT-WARTHOU, WARTHOU

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

93.12

INSK Nummer alt:

6.2.81

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

7,0-8,4 Gew.-%