Naturstein
NATURSTEINONLINE.DE

BLUE EYES

Allgemeine Informationen

Aussehen:
Interferenzfarben, nach Beleuchtung und Richtung wechselnd, Graubraun, BlauMittelkörnig

Fundort:
Paul Island/Nain/Labrador
Kanada

Handelsnamen:
BLUE EYES

Verfügbarkeit:
Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

Anorthosit

Alter: Präkambrium
Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

INSK Nummer:
30.6

INSK Nummer alt:
4.4.31

Technische Eigenschaften

Politurqualität:
Politur möglich.

Eignung als Bodenbelag:
Geeignet.

Politurhaltbarkeit:
Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

Säurebeständigkeit:
Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Technische Daten

Rohdichte:
2,69 t/m³

Wasseraufnahme:
0,18 Gew.-%

Druckfestigkeit:
225 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

Biegefestigkeit:
22,1 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de