

## SHIVAKASHI



### Migmatit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,74-2,77 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

158-161 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

12,6-13,2 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Hellgrau, RotbraunFein- bis mittelkörnig

**Fundort:**

Virudhunagar / Salem / Tamil Nadu  
Indien

**Handelsnamen:**

SHIVAKASHI, JUPA ROSE, IVORY BROWN, SHIVA GOLD

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

52.9

**INSK Nummer alt:**

4.6.38

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,24-0,27 Gew.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de