

## LINDLAR



### Sandstein

**Alter:** Mitteldevon

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,56 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

180 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

16,3 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Graugrün, Feinkörnig

**Fundort:**

Lindlar/ Gummersbach  
Deutschland

**Handelsnamen:**

LINDLAR, LINDLARER GRAUWACKE, BRUNGERST

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

92.1

**INSK Nummer alt:**

6.4.17

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

1,4 Gew.-%

**Porosität:**

5,8 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de