

REMLINGEN



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,38 t/m³

Druckfestigkeit:

139 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Feinkörnig

Fundort:

Remlingen/Marktheidenfeld/Ufr.
Deutschland

Handelsnamen:

REMLINGEN, ROTER MAINSANDSTEIN, REMLINGER
HARTQUARZSANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

90.18

INSK Nummer alt:

6.3.0

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen
Rahmen.

Wasseraufnahme:

2,68 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de