


FAVACO



Diorit

Alter: Karbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,851 t/m³

Druckfestigkeit:

126,2 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

96,4 MPa

Biegefestigkeit:

21,4 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Feinkörnig

Fundort:

Sao Vicente e Ventosa / Elvas
Portugal

Handelsnamen:

FAVACO, CINZENTO FAVACO, PRETO CM

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

21.5

INSK Nummer alt:

4.3.31

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,21 Gew.-%

Porosität:

0,6 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,67 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Quarz:8%

Plagioklas:56%

Amphibol (Hornblende):19%

Biotit-Glimmer:14%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de