

RUSITA LACHS



Marmor

Alter: Mesozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70-2,75 t/m³

Druckfestigkeit:

99 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, GraubraunMittelkörnig

Fundort:

Rusita / Rusca Montana

Rumänien

Handelsnamen:

RUSITA LACHS, RUSCHITZA LACHS, RUSCHITA LACHS, RUSCHITZA CREME ROSA, RUSCHITA CREME ROSA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

81.4

INSK Nummer alt:

9.1.20

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,11 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de