

BAMBUI GRAPHITE SLATE



Tonschiefer

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich, aber unüblich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,75 t/m³

Druckfestigkeit:

272 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

38,6 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau,

Fundort:

Papagaios / n´ Belo Horizonte / Minas Gerais (MG)
Brasilien

Handelsnamen:

BAMBUI GRAPHITE SLATE, MUSTANG, MONTAUK BLACK,
PANTHER BLACK, ARDOSIA PRETA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

57.9

INSK Nummer alt:

6.6.20

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,48 Gew.-%