

## ODENWALD-QUARZ



### Gangquarz

pseudomorph nach Baryt

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Mineralgänge

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,4-2,8 t/m³

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rotbraun,

**Fundort:**

Borstein/ Odenw.  
Deutschland

**Handelsnamen:**

ODENWALD-QUARZ, REICHENBACHER QUARZ,  
BORSTEIN-QUARZ

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

98.1

**INSK Nummer alt:**

10.6.15

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,3-1,3 Gew.-%

**Porosität:**

2-6 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de