Naturstein
NATURSTEINONLINE.DE

ODENWALD-QUARZ



Allgemeine Informationen

Aussehen:
Gelb,

Fundort:
Borstein/ Odenw.
Deutschland

Handelsnamen:
ODENWALD-QUARZ, REICHENBACHER QUARZ, BORSTEIN-QUARZ

Verfügbarkeit:
Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

Gangquarz

pseudomorph nach Baryt
Alter: Perm
Gesteinsgruppe: Mineralgänge

INSK Nummer:
98.1

INSK Nummer alt:
10.6.15

Technische Eigenschaften

Politurqualität:
Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:
Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

Eignung als Bodenbelag:
Geeignet.

Säurebeständigkeit:
Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Technische Daten

Rohdichte:
2,4-2,8 t/m³

Wasseraufnahme:
0,3-1,3 Gew.-%

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

Porosität:
2-6 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de