

LAGUNA



Trachyt

Ignimbrit

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,262 t/m³

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,21 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun,

Fundort:

Tormaza / Kayseri

Türkei

Handelsnamen:

LAGUNA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

4,07 Gew.-%

Porosität:

14,59 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de