

LIBEREC



Granit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,66 t/m³

Druckfestigkeit:

192 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, RosaMittelkörnig

Fundort:

Liberec/ Isergeb
Tschechische Republik

Handelsnamen:

LIBEREC, RÜBEZAHL, REICHENBERG,
ISERGEBIRGS-GRANIT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

5.3

INSK Nummer alt:

2.2.4

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,22 Gew.-%