

CREMA MARFIL



Kalkstein

mit Onkoiden

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70 t/m³

Druckfestigkeit:

125 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

19,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Pinoso / Novelda / Alicante

Spanien

Handelsnamen:

CREMA MARFIL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

69.22

INSK Nummer alt:

8.4.26

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,10 Gew.-%

Porosität:

0,15 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de