


LABRADOR D'ANGOLA



Anorthosit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,88-2,90 t/m³

Druckfestigkeit:

256-258 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

25,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Grobkörnig

Fundort:

s' Sa da Bandeira
Angola

Handelsnamen:

LABRADOR D'ANGOLA, ANGOLA BLACK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

28.6

INSK Nummer alt:

4.4.5

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,05-0,09 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de