

TRIGACHES CLARO



Marmor

Alter: Kambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,712 t/m³

Druckfestigkeit:

65,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

63,0 MPa

Biegefestigkeit:

12,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, Grobkörnig

Fundort:

Herdade do Monvestido / Trigaxes / Beja
Portugal

Handelsnamen:

TRIGACHES CLARO, TRIGAXES CLARO, OTHELLO,
CINCENTO CLARO COM LAIVOS

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

82.10

INSK Nummer alt:

9.3.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,05 Gew.-%

Porosität:

0,13 Vol.-%

Thermische Dehnung:

1,18 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit:100%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de